




HANS REINKE

Autoleder *Car Leather*




BASIS III

| Nappa, korrigiert


| *Nappa, corrected*

BASIS III


Nappa für Bentley




0813BN magnolia




0708BN autumn




0590BN linen



0571BN saffron




0589BN new market tan




0591BN portland



1185BN camel




1262BN english tan




1051BN beluga black



0572BN saddle




1049BN hotspur



1156BN french navy




0926BN dark bourbon



0574BN fireglow




1052BN nauticblue



0593BN burnt oak

Technische Werte/ technical specifications	Meßmethode/ test methods	Werte/ values
Dicke/ <i>thickness</i>	DIN 53326	1,0 mm - 1,4 mm
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	DIN 53327	620 - 980 g/qm
Dehnungsprüfung/ <i>tension test</i> Höchstzugkraft/ <i>tensile test</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	DIN 53328 Probekörper 2 <i>specimen 2</i>	> 120 N 35 - 70 %
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN 53329/B	> 20 N
Dauerverhalten/ <i>flexicon</i> 20.000 Knickungen/ <i>flexes</i>	DIN 53351	keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung <i>no cracks at 6 times magnifying</i>
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> nass nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	DIN 53339 DIN 54002	4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class
Schweißlösung/ <i>sweat</i>		4 - 5 Note/class
Haftung der Zurichtung/ <i>topcoat adhesion</i>		3,5 N/cm
Heißlichtechtheit/ <i>hotlight fastness</i>	DIN 75202	5 - 7 Stufe Blauskala/ <i>class blue scale</i>
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	FMVSS 302	< 100 mm/min



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 Tel. +49 40 39 10 68-0
22549 Hamburg Fax +49 40 39 10 68-29
info@hans-reinke.com www.hans-reinke.com

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2 Tel. +31 13 505 6702
5081 NT Hilvarenbeek Fax +31 13 505 3073
Netherlands info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND, AUSTRIA & FRANCE



Jörg & Reinke GmbH

Schärishachen 809d Tel. +41 34 402 5005
CH-3552 Fax +41 34 402 5553
Bärau info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński Tel. +48 42 288 10 10
93-490 Łódź Mob.+48 513 014 610
Pabianicka 119/131 jakub@ponczynski.com